

# ELASTOMERO

Sigillante elastomerico

## COMPOSIZIONE

Pasta sigillante monocomponente a base acrilica stabilizzata e dispersa in H<sub>2</sub>O.  
Esente da solventi: è inodore.

## IMPIEGO E CARATTERISTICHE

Viene impiegato in substrati quali calcestruzzo, legno, manufatti in cotto e cementizi, marmi e prodotti lapidei in genere.

Il prodotto è pronto all'uso: si applica con le attrezzature più idonee a seconda degli spessori da riempire.

Deve essere utilizzato in giunti d'appropriata sezione: NON superiori a 2 cm di profondità ed a 2,5 cm di larghezza, qualora necessiti diminuire gli spessori di cavità usando l'appropriato "cordone" riduttivo.

Le superfici da sigillare devono essere prive di polvere, esenti da grassi e perfettamente asciutte.

L'ELASTOMERO sigillante è sempre sopra verniciabile con normali prodotti in dispersione acquosa, evitare l'utilizzo di pitture e vernici al solvente.

Il sigillante può essere rimosso: con acqua da fresco, con mezzi meccanici una volta indurito.

## DATI TECNICI

| Caratteristiche                  | Valore e un. mis.      | Tolleranza | Norma di rif. |
|----------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| <b>Stato fisico</b>              | Pasta                  | -          | -             |
| <b>Massa volumica a collaudo</b> | 1300 kg/m <sup>3</sup> | +5%        | -             |
| <b>Allungamento</b>              | 3 mm 140%              | -          | -             |
| <b>Estratto secco 105° C</b>     | 68%                    | +2%        | ISO/R 1515    |

TEMPERATURA D'APPLICAZIONE:

ESSICCAZIONE A 20°C:

SOVRAVERNICIATURA:

compresa fra +5°C e +40°C

fuori tatto 7 ore; completa 48 ore (fuori pioggia)

dopo 48 ore.

## CONSUMI E DILUIZIONE

- 0,9/1,0 kg/m<sup>2</sup> per mm di spessore.
- Diluizione: pronto all'uso.

## CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 20 kg.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata circa 1 anno.

|        |          |                 |                                                    |                                   |
|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 001-09 | 10/08/09 | Prima Emissione |                                                    |                                   |
| Rev.   | Data     | Motivo          | Redatto dal Responsabile.<br>Assicurazione Qualità | Verificato e Approv.<br>Direzione |