

MARMIX

Stucco lucidante extra resistente per decorazioni artistiche

DESCRIZIONE

Il MARMIX EDISON é un prodotto decorativo autolucidante a spessore sottile adatto per interni ed esterni.

Nel suo aspetto spatolato lucido ricorda gli stucchi decorativi di un tempo, ma le sue caratteristiche d'assoluta repellenza all'acqua, ai liquidi, allo smog, alle polveri, agli inchiostri ed altro, rendono ideale il suo utilizzo in sostituzione delle piastrelle, dei maiolicati e smalti in tutte quelle zone soggette a continui lavaggi in edifici ad uso pubblico quali scuole, ospedali, bar, etc.

Bagni e cucine nei recuperi di vecchi fabbricati ove non fosse consigliata l'applicazione di piastrelle in ceramica.

Lavorazioni artistiche per decorare colonne, mobili, porte, piani e pareti.

Formazione di finti marmi, infine, per la versatilità sopra descritta, con il MARMIX si possono ottenere più lavorazioni: nuvolato, spatolato, tipo encausto, marmorizzato previa spugnatura del fondo, come smalto decorativo, etc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti impiegati nell'applicazione del MARMIX sono i più svariati: dall'intonaco al legno, dal gesso al cartongesso (in tal caso solo in interni), etc.

Qualunque sia la natura dei fondi, questi vanno trattati in precedenza con l'apposito rasante EDISON STUCCO UNIVERSALE per interni od esterni oppure con PASTA DI FONDO EDISON disponibili in varie soluzioni cromatiche, atti a creare oltre al giusto contrasto di colore, una superficie perfetta e ben levigata.

E' opportuno prima d'applicare il MARMIX, carteggiare il fondo per togliere eventuali sporgenze o imperfezioni (carta vetrata grana > 180).

POSA IN OPERA

Una volta protette le superfici non soggette a tinteggiatura, si stende il manto rasante di preparazione, che si applica come un comune rasante con spatola americana in acciaio inox, quindi si applica il MARMIX su tutta la superficie asciutta, lavorando con spatola flessibile per stucchi, più o meno larga a seconda del risultato che si vuole ottenere.

Il MARMIX si essicca immediatamente (circa 15") ed é subito brillante e levigato al tatto (effetto lastra di cristallo), non necessita di trattamenti a cera, né per migliorare la protezione e l'idrorepellenza, né tanto meno per conferire maggior brillantezza.

Temperatura d'applicazione: tra +5°C e +40°C ed umidità relativa < 80%.

VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione su esterni ed interni di finti marmi, tipo encausto, nuvolato, smalto decorativo, spatolato e di superficie lavabile decorata con variazioni cromatiche, eseguita con stucco sintetico per finiture decorative a film sottile autolucidante, costituita:

- > Protezione delle superfici non soggette a tinteggiatura.
- > Trattamento del fondo (nuovo o vecchio) con una prima mano di rasante data con spatola STUCCO UNIVERSALE EDISON o PASTA DI FONDO EDISON.
- > Successiva carteggiatura della superficie trattata in precedenza.
- > Applicazione di materiale decorativo (MARMIX) data su fondo asciutto con spatola d'opportuna dimensione a seconda dell'effetto desiderato.

In genere per la variabilità cromatica della lavorazione non sono prescritti particolari accorgimenti tra una ripresa e l'altra di lavorazione.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione

COMPOSIZIONE

Pigmenti purissimi, platicol O stabilizzante atto a fissare rapidamente e nel tempo i pigmenti colorati e gli ossidi, agenti battericidi a controllo dell'acqua nel periodo di stoccaggio, additivi plurivalenti e micro inerti finissimi.

DATI TECNICI

Caratteristiche	Valore e un. mis.	Tolleranza	Norma di rif.
Stato fisico	pasta	-	-
Massa volumica	1416 kg/m ³	±5%	UNI6349/68

CONSUMI E GRANULOMETRIA

- 0,08/0,3 kg/m² circa.
- Granulometria: 30/50 μ .

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 20 kg, 5 kg, 3 kg, 1 kg.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione