

MURASOL

Lavabile per esterni ed interni pigmentabile extra bianco altamente coprente

DESCRIZIONE

Il MURASOL è un'idropittura lavabile, altamente coprente per interni ed esterni, pigmentabile e di facile applicazione.

Da utilizzare come finitura opaca su superfici murali, cementizie o gessose, come lavabile tradizionale ad uso professionale.

In esterno si consiglia l'utilizzo esclusivamente in zone protette come sotto tetti o interno terrazze.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

➤ Su vecchie superfici e/o compromesse è consigliabile l'intervento specifico con spazzolatura e/o con idropulizia al fine di rimuovere le particelle instabili e creare un fondo consistente mediante l'eventuale applicazione di fissativi EDISON come ISOTON EMULSIONE, FIS-STOP, ISOLCROM o IPER IMPREGNANTE.

➤ A nuovo si applica su intonaci a gesso, intonaci civili di malta bastarda o cementizia, sempre con idonea preparazione del fondo.

POSA IN OPERA

Si esegue su superfici asciutte mediante l'applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Temperatura d'applicazione: tra i +5°C e 40°C ed umidità relativa < 80%.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura per interni con idropittura lavabile satinata liscia, resistente agli alcali e stabile alla luce, a base di copolimeri in emulsione acquosa con pigmenti inorganici e cariche micronizzate.

Da applicare su intonaci di malta cementizia, malta bastarda o similari, intonaci a gesso per interni, a due mani con consumo medio di circa 0,15 lt/m² per due mani.

Su vecchie superfici applicare previo trattamento del supporto mediante asportazione delle parti incoerenti ed eventuale trattamento con fissativo idoneo tipo ISOTON EMULSIONE EDISON, FIS-STOP EDISON, ISOLCROM EDISON o IPER IMPREGNANTE EDISON.

COMPOSIZIONE

Resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti pregiati ed inorganici, cariche altamente selezionate ed additivi battericidi.

DATI TECNICI

Caratteristiche	Valore e un. mis.	Tolleranza	Norma di rif.
Stato fisico	Pasta	-	-
Massa volumica	1580 kg/m ³	±5%	UNI6349/68
Estratto secco 105° C	60,0%	±2%	ISO/R 1515
Estratto secco 450° C	50,0%	±2%	ISO/R 1515
pH a 20° C	7-9	±5%	-
Grado di lavabilità	Super lavabile	-	-
Resi. alla saponificazione	ottima	-	-
Resistenza al fuoco	Incombustibile	-	-

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione

CONSUMI E DILUIZIONE

- 4/8 m²/lt circa.
- Diluizione: 1° -2° mano 10/25% d'acqua.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 14 lt, 5 lt, 2,5 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione