

ZENITH

Idrorepellente da interni ed esterni solo luoghi protetti, ad alta protezione extra bianco, super coprente

DESCRIZIONE

Lo ZENITH è un idrorepellente, pigmentabile, professionale per interni ed esterni solo se applicato in luoghi protetti come sotto tetti o interno terrazze; altamente coprente possiede un'ottima copertura tanto da essere utilizzato in alcuni fondi come prodotto da applicare in mano unica.

Da utilizzare come finitura opaca su superfici murali, cementizie o gessose.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

➤ Su vecchie superfici compromesse è consigliabile l'intervento specifico con spazzolatura e/o con idropulizia al fine di rimuovere le particelle instabili e creare un fondo consistente mediante l'eventuale applicazione di fissativi EDISON come ISOTON EMULSIONE, FIS-STOP, ISOLCROM o SOTTOFONDO 150 EDISON.

➤ A nuovo si applica su intonaci a gesso, intonaci civili di malta bastarda o cementizia sempre con idonea preparazione del fondo.

POSA IN OPERA

Si esegue su superfici asciutte mediante l'applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo. Temperatura d'applicazione: tra +5°C e +40°C ed umidità relativa < 80%.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura di pregio con idropittura traspirante satinata liscia, resistente agli alcali e stabile alla luce, a base di copolimeri in emulsione acquosa con pigmenti inorganici e cariche micronizzate.

Da applicare su intonaci di malta cementizia, malta bastarda o similari, intonaci a gesso per interni, a due mani con consumo medio di circa 0,15 lt/m².

Su vecchie superfici applicare previo trattamento del supporto mediante asportazione delle parti incoerenti ed eventuale trattamento con fissativo idoneo tipo ISOTON EMULSIONE EDISON, FIS-STOP EDISON o ISOLCROM EDISON.

COMPOSIZIONE

Resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti pregiati ed inorganici, cariche altamente selezionate additivi battericidi, titanio ricoperto pregiatissimo.

DATI TECNICI

Caratteristiche	Valore e un. mis.	Tolleranza	Norma di rif.
Stato fisico	Pasta	-	-
Massa volumica	1680 kg/m ³	±5%	UNI6349/68
Estratto secco 105° C	63%	±2%	ISO/R 1515
pH a 20° C	9-10	±5%	-
Resi. alla saponificazione	ottima	-	-
Resistenza al fuoco	Incombustibile	-	-

CONSUMI E DILUIZIONE

- 5/6 m²/lt circa.
- Diluizione: 1° -2° mano 10/20% d'acqua.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 14 lt, 5 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione