

VEGA

Idropittura murale per interni, traspirante

DESCRIZIONE

La particolare composizione di questa pittura per interni permette di fare coloriture bianche interne d'ottima qualità per copertura ed aspetto estetico. I particolari tipi di resine impiegate, la qualità del titanio in essa contenuto, garantiscono una superficie uniforme e senza dar luogo a depolverazioni oltre ad una perfetta copertura del fondo; è particolarmente indicata per edifici industriali in quanto facilmente applicabile a spruzzo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

L'idropittura VEGA si applica su interni intonacati civili o a calce e su vecchie pitture se ben ancorate.

- Nel caso di vecchie pitture in fase di distacco è necessario raschiare e spazzolare prima di procedere all'applicazione della VEGA.
- Nel caso di calcestruzzo o supporti polverosi, anche i sopra citati, è necessario trattarli con sottofondo ISOTON EMULSIONE EDISON, FIS-STOP EDISON o SOTTOFONDO 150 EDISON.

POSA IN OPERA

La VEGA si può applicare in due o tre mani, a pennello di setola, morbido, a rullo di lana ed a spruzzo.

Temperatura d'applicazione: tra +5°C e +40°C umidità relativa < 80%.

COMPOSIZIONE

Resine in emulsione acquosa, cariche scelte micronizzate ed extra bianche, biossido di titanio ricoperto, additivi ed antimuffe, etc.

DATI TECNICI

Caratteristiche	Valore e un. Mis.	Tolleranza	Norma di rif.
Stato fisico	Pasta	-	-
Resistenza al fuoco	Incombustibile		
pH a 20° C	7/9	-	-
Massa volumica	1678 kg/m ³	±5%	UNI6349/68
Estratto secco 105° C	67,10%	±2%	ISO/R 1515
Ceneri a 450° C	62,35%	±2%	ISO/R 1515
Polveri a 900° C	45,70%	±2%	ISO/R 1515

CONSUMI E DILUIZIONE

- 3/4 m²/lt circa.
- Diluizione: 1° -2° mano 15/25% d'acqua.

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE

- Confezioni litografate da 14 lt, 5 lt.
- Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno.

001-09	10/08/09	Prima Emissione		
Rev.	Data	Motivo	Redatto dal Responsabile. Assicurazione Qualità	Verificato e Approv. Direzione